



## MONTEREY MASSA CORRETIVA ANTIFISSURA

### Massa estruturada

É uma massa estruturada com fibras especiais, leve e macia, que forma sobre a superfície do substrato uma película flexível, de ótima aderência e impermeável.

**USO:** Indicado para reparo de trincas e fissuras, ou mesmo agindo preventivamente em superfícies internas e externas: fachadas, paredes, muros, abóbadas e painéis. Pode ser aplicado sobre concreto ou alvenaria. Para superfícies metálicas consulte nosso departamento técnico.

### VANTAGENS:

- Pronto para uso e de fácil aplicação;
- Ótima cobertura e acabamento final;
- Flexível e de grande durabilidade;
- Ótima refletância aos raios solares;
- Resistência às intempéries, raios ultravioletas e névoa salina;
- Produto ecologicamente correto e totalmente atóxico após a cura.

### Embalagem:

Galão de 6 kg.

Baldes de 25 kg.

### Consumo:

**PRIMER ANTI-FISSURA:** 250 a 300 ml/m<sup>2</sup>;

# MONTEREY

**MONTEREY ANTI-FISSURA:** Aproximadamente de 0,700 a 2,00 Kg/m<sup>2</sup>. Nota: A área a ser revestida pode apresentar algumas características que interfiram neste consumo.

## **ARMAZENAMENTO:**

Armazenar em local seco e ventilado a 25°C, mantendo o produto na embalagem original e intacta. Vida útil no armazenamento 12 meses.

## **PROPRIEDADES:**

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes poderão apresentar pequenas variações.

## **METODOLOGIA DE APLICAÇÃO:**

**Preparação da superfície:** Inicialmente abrir a fissura ou trinca com uma espátula ou equipamento adequado com o objetivo de aumentar a área de preenchimento da massa. Posteriormente executar a limpeza da superfície.

**Aplicação:** Sobre a superfície limpa e seca executar a aplicação do **PRIMER ANTI-FISSURA**. Aguardar a cura de 02 a 04 horas. A seguir iniciar a aplicação do **MONTEREY ANTI-FISSURA** utilizando desempenadeira ou espátula de aço. Entre 03 e 06 horas reaplicar o produto executando o acabamento final.

## **MANUSEIO E SEGURANÇA**

O **MONTEREY ANTI-FISSURA** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vomito, procurar auxílio médico imediato. Quando houver contato com a pele, lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los, com água limpa em abundância e procurar socorro médico.

# MONTEREY

Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele. Não reutilizar as embalagens.

---

**DESEMPENHO:** A **Monterey Revestimentos e Impermeabilizantes** garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle sobre sua aplicação. Os produtos **Monterey** devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.

"Este boletim poderá sofrer alterações sem prévia consulta"