

MONTEREY

MONTEREY PLUS BRANCO

Argamassa Polimérica

Argamassa polimérica, bicomponente, a base de dispersão acrílica, cimento e aditivos. Aplicada sobre substratos de concreto, argamassa ou alvenaria, produz uma camada de revestimento impermeável.

USO: Ideal para impermeabilização de reservatórios de água potável, tanques, cisternas, facilitando as condições de aplicação e controle visual dos reservatórios, podendo ainda ser aplicado como última demão sobre o produto **MONTEREY PLUS BRANCO**. Para impermeabilização de subsolos, cortinas e muros de arrimo, com ou sem lençol freático, pode permanecer exposto quando aplicado sobre superfícies internas. Como camada impermeável nos sistemas de pintura imobiliária de paredes externas e internas, reduzindo o consumo de tinta de acabamento. Impermeabilização de galerias de águas pluviais e servidas, facilitando sua inspeção. Como revestimento para a proteção de para granitos e pedras em geral de cor clara, evitando o aparecimento de manchas na superfície. Também indicado para impermeabilização de pisos sujeito a umidade ascendente ou pressão negativa. Indicado também para aplicação em baldrame, áreas frias, poços de elevadores, facilitando assim a inspeção da aplicação. Em aplicações, alternando-se as demãos do produto **MONTEREY PLUS BRANCO**, têm-se um melhor controle sobre as demãos aplicadas.

VANTAGENS:

- Excelente aderência aos substratos.
- Sem necessidade de chapisco, primer, etc.
- Resiste a altas pressões hidrostáticas positivas ou negativas.
- Fácil aplicação com trincha, vassoura de pêlo ou desempenadeira metálica, conforme tipo de utilização.
- Não tóxico e não altera a potabilidade da água.

Rua Sorocaba, 285 • Setor Industrial III • CEP: 13222-005 • Várzea Paulista • São Paulo
Fones: 11 4595-5423 / 11 4595-5042 • E-mail: vendas@montereytexturas.com.br

MONTEREY

- Impermeabiliza as paredes externas das edificações evitando o aparecimento de umidade no interior das mesmas.
- Uniformiza e sela o substrato, reduzindo o consumo de tintas para pintura imobiliária.

EMBALAGEM:

Caixa (A + B) com 18 kg.

Galão (A + B) com 4,5 kg.

CONSUMO APROXIMADO:

O consumo é variável de 2,00 a 4,00 kg / m² em função da necessidade do local de aplicação.

ARMAZENAMENTO:

Armazenamento em local seco e ventilado, nas embalagens intactas. Vida útil no armazenamento 06 meses à partir da data de fabricação.

PROPRIEDADES:

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes poderão apresentar pequenas variações.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO:

Preparação da superfície: A superfície deverá estar limpa, umedecida isenta de partículas soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleo, desmoldantes etc., devendo ser previamente lavada com escova de aço e água. Reparar ninhos e falhas de concretagem com argamassa de cimento e areia média lavada, traço 1:3, amassada com uma solução de água e **MONTEREY FIX ACRÍLICO** a 50% ou Grout.

MONTEREY

Existindo jorros de água, como em subsolos com lençol freático, executar o tamponamento com a utilização do ISOTOP, cimento de pega ultra-rápido, após preparo do local.

Preparação da mistura: O produto é fornecido em dois componentes: componente A (resina) e componente B (pó cinza). O componente B (pó cinza) deve ser adicionado aos poucos ao componente A (resina) e misturado mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, tomando-se cuidado para dissolver possíveis grumos. A proporção da embalagem está dimensionada para “aplicar em forma de pintura”. Se houver necessidade de aplicação em forma de revestimento (com desempenadeira), utilizar a metade do componente A, e adicionar a quantidade total do componente B. Para a obtenção da consistência desejada, ir adicionando aos poucos o componente A.

Preparação da superfície: Umedecer a superfície a ser tratada a aplicar o **MONTEREY PLUS BRANCO** com auxílio de uma trincha, vassoura de pêlo ou desempenadeira metálica, conforme a consistência escolhida (pintura ou revestimento). Aplicar 2 a 4 camadas, em sentido cruzado, sendo aproximadamente 1 kg/m² por camada, aguardando a secagem entre as camadas por períodos de 4 a 6 horas. Em regiões críticas como ao redor de ralos, juntas de concretagem e etc, deve ser reforçado com a incorporação de uma tela industrial de poliéster malha 2x1mm, após a primeira camada. Importante também a aplicação de mastique ao redor de ralos e tubos emergentes.

Aplicação: Durante a aplicação de **MONTEREY PLUS BRANCO**, homogeneizar a mistura manualmente, pelo menos a cada período de 10 minutos, dependendo das condições ambientais. Após a execução da impermeabilização, fazer o teste de estanqueidade, permanecendo a estrutura, com água durante 72 horas no mínimo, para se detectar quaisquer falhas de aplicação da impermeabilização. Em áreas abertas ou sob incidência solar, promover a hidratação (cura) do **MONTEREY PLUS BRANCO** por no mínimo 3 dias consecutivos. O **MONTEREY PLUS BRANCO** não é recomendado para estruturas sujeitas à fissuração. Executar proteção mecânica somente em áreas em que o sistema impermeabilizante possa sofrer danos mecânicos.

MONTEREY

LIMPEZA:

A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água enquanto o produto não estiver seco. Após a secagem efetuar a limpeza com thinner.

MANUSEIO E SEGURANÇA

O **MONTEREY PLUS BRANCO** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Quando houver contato com a pele, remover o produto com thinner, lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele. Não reutilizar as embalagens.

DESEMPENHO: A **Monterey Revestimentos e Impermeabilizantes** garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle sobre sua aplicação. Os produtos **Monterey** devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.

"Este boletim poderá sofrer alterações sem prévia consulta"