

# MONTEREY

## MONTEREY FIX ACRÍLICO

### Adesivo Acrílico

Impermeabilizante mono componente que forma uma manta elástica flexível sem emendas, à base de polímeros acrílicos dispersos em meio aquoso.

**USO:** Indicado para diversas utilizações tais como: aditivo promotor de aderência para argamassas de revestimento e reparos, emendas de concreto, pontes de aderência, etc. No estado fresco confere coesão e plasticidade; no estado endurecido diminui a permeabilidade, e proporciona compensação da retração.

### VANTAGENS:

- Maior aderência das argamassas sobre os mais diversos substratos, permitindo aplicações inclusive sobre o concreto liso.
- Promove uma maior ligação entre concretos com diferentes idades e concretos novos.
- Proporciona às argamassas melhoria das características de plasticidade e coesão.
- Proporciona às argamassas uma maior deformabilidade.
- Compensa a retração das massas de cimento ou mistas.
- Ótima resistência à alcalinidade.
- Não é reemulsionável.
- Ótima flexibilidade e durabilidade;

### EMBALAGEM:

Galão com 3,6 litros.

Balde com 18 litros.

Tambor com 200 litros.

Rua Sorocaba, 285 • Setor Industrial III • CEP: 13222-005 • Várzea Paulista • São Paulo  
Fones: 11 4595-5423 / 11 4595-5042 • E-mail: vendas@montereytexturas.com.br

# MONTEREY

## CONSUMO:

<b>Ponte de Aderência</b>	0,10 a 0,30 L/m <sup>2</sup>
<b>Chapisco</b>	0,20 a 0,30 L/m <sup>2</sup>
<b>Argamassa</b>	0,30 a 0,50 L/cm/m <sup>2</sup>
<b>Estucamento</b>	0,10 a 0,30 L/m <sup>2</sup>

## ARMAZENAMENTO:

Armazenar em local seco e ventilado mantendo o produto na embalagem original e intacta. Vida útil no armazenamento 12 meses.

## PROPRIEDADES:

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes poderão apresentar pequenas variações.

## METODOLOGIA DE APLICAÇÃO:

**Preparação da superfície:** A superfície a ser revestida deverá estar limpa, umedecida, isenta de pó, óleos, graxas, desmoldantes e partículas soltas de qualquer natureza. Em superfícies muito lisas, lavar, escovar e preferencialmente apicoar para garantir uma perfeita aderência.

**Aplicação:** Pode ser aplicado em uma das seguintes formas:

**Ponte de aderência:** Pode ser aplicado puro ou diluído na relação: 1 parte de água para 1 parte de **Monterey Fix**. Para áreas consideradas grandes ou sob elevada temperatura, na presença de ventos fortes, ou ainda com baixa umidade relativa do ar preparar o ponte de aderência com 1 parte de água: 1 parte de **Monterey Fix** e 3 partes de cimento Portland.

# MONTEREY

Nessa proporção o tempo em aberto da mistura é maior em comparação com o **Monterey Fix** puro.

**Chapiscos:** Misturar 1 parte de cimento , 2 partes de areia , 1 parte água e 1 parte de **Monterey Fix**.

**Argamassas:** Misturar 1 parte de cimento , 3 partes de areia, 2 parte de água e 1 parte de **Monterey Fix**.

**Recomendações Importantes:** A superfície a ser aplicada deverá estar úmida porém sem empoçamento de água. Os revestimentos deverão ser aplicados sobre a ponte de aderência úmida. Os revestimentos como chapiscos, argamassas, ou outros deverão receber cura úmida no mínimo 02 vezes ao dia por um período mínimo de 03 dias. A proporção do adesivo **Monterey Fix** acrescentado a mistura é proporcional a quantidade de água que deverá ser reduzida para manter a relação água/cimento da mistura.

## LIMPEZA:

A limpeza dos equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com água antes da secagem das misturas. Após a secagem, a remoção só é possível de forma mecânica.

## MANUSEIO E SEGURANÇA

O **MONTEREY FIX ACRÍLICO** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato. Quando houver contato com a pele, lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los, com água limpa em abundância e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele. Não reutilizar as embalagens.



---

**DESEMPENHO:** A **Monterey Revestimentos e Impermeabilizantes** garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle sobre sua aplicação. Os produtos **Monterey** devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.

"Este boletim poderá sofrer alterações sem prévia consulta"